



MOLITH EP

GRAISSE POUR ORGANES SOUMIS AUX CHOCS

APPLICATIONS

MOLITH EP est particulièrement adaptée aux organes soumis aux vibrations et aux chocs : paliers lisses, rotules, articulations, cames, galets...

MOLITH EP trouvera naturellement son utilisation sur du matériel de génie civil ou de carrière (fortes charges et faibles vitesses).

AVANTAGES

MOLITH EP combine les propriétés d'une excellente graisse multiservice extrême - pression avec les caractéristiques de friction exceptionnelles qu'apportent le bisulfure de molybdène et le graphite.

- ◆ Très grande résistance aux chocs et aux fortes charges, la présence de lubrifiants solides dans
- ◆ **MOLITH EP** protège parfaitement votre matériel même dans des cas de charge extrême.
- ◆ Très grande résistance à l'eau, même bouillante.
- ◆ Facilement pompable et injectable.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Nature du savon	-	-	Lithium
Couleur	-	-	Noire
Consistance	Grade NLGI	ASTM D 217	2
Pénétrabilité à 25°C après 60 coups	1/10 mm	NFT 60132	275
après 100 000 coups	1/10 mm	NFT 60132	305
Point de goutte	°C	NFT 60102	> 190
Soudure 4 billes	Kg	ASTM D 2596	≥ 280
Usure 4 billes (1h/40 kg)	mm		≤ 0,8
Résistance à l'eau	-		Insoluble
Températures limites d'emploi	°C	-	-20/+140

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

MOLITHEP-A1-06/2001

1/2

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - Puiseaux (45) - E-mail : info@unil-opal.fr

► N° Indigo 0 825 825 925
0,150 € TTC / MN





FICHE TECHNIQUE

MOLITH EP

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des lubrifiants usagés.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.

MOLITHEP-A1-06/2001

2/2

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - Puiseaux (45) - E-mail : info@unil-opal.fr

► N° Indigo 0 825 825 925
0,150 € TTC / MN

