

	RAL 1014 925025				
	RAL 9010 925005		RAL 9010 925020		RAL 9010 925015
	RAL 9001 925030		RAL 9003 925010		
	RAL 7001 925055		RAL 7035 925050		RAL 6021 925245
	RAL 7024 925070		RAL 7010 925075		
	RAL 9005 925105		RAL 9005 925110		RAL 9005 925115
	RAL 3000 925310		RAL 2002 925305		RAL 3004 925330
	RAL 3015 925370		RAL 4003 925365		
	RAL 2004 925335		RAL 3022 925360		RAL 2003 925375
	RAL 1021 925255		RAL 1028 925250		RAL 1016 925275
	RAL 5015 925160		RAL 5010 925150		RAL 5018 925185
	RAL 5012 925180		RAL 5013 925155		
	RAL 6029 925215		RAL 6005 925210		RAL 6018 925240
	RAL 6002 925235		RAL 6034 925230		RAL 5009 925175
	RAL 8025 925355		RAL 8017 925350		RAL 8011 925905
	RAL 4004 925315		RAL 4005 925320		



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les références des produits correspondent aux codes sous les RAL.

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture acrylique spécifique pour la décoration qui donne une couverture brillante, opaque et antirouille.
- Bonne adhérence sur des objets en bois, métal, plastique, verre...
- Bon pouvoir couvrant.
- Grande facilité d'application.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Séchage rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Brillant-Satiné-Mat
Teintes principales	Ivoire-Blanc-Gris-Noir-Orange-Rouge-Rose-Saumon-Jaune-Bleu-Vert-Chocolat-Marron-Brun-Bordeaux-Lilas
Viscosité	12 '' à la coupe N° 4 à 20 °C
Type de liant	Acrylique
Pression interne	4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Hors poussière : 5 à 8 minutes Au toucher : 15 à 20 minutes A cœur : 16 à 20 heures
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Niveau de brillance	80/85 Gloss (qualité brillante)
Rendement moyen	1m ² pour un aérosol de 400 ml
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépoussiéré.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes.
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance entre 20 et 30 cm du support à traiter.
- Répéter l'opération après 15 minutes.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO[®]

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.