

FICHE TECHNIQUE

Polyéthylène - Film bâtiment

Désignation: **Film sous dallage qualité bâtiment translucide**

Description : Polyéthylène
Produit : GEASY206150 – 6m GENCOD : 3700403900064 CE
Matière première : Polyéthylène et Copolymère / Régénéré
Couleur : translucide (pas de garantie de couleur)

Propriétés

	Valeurs	Unité de mesure	Méthode
Densité	env. 0,92	g/cm ³	DIN 53479
Épaisseur	200	µm	DIN 53370
Surface approximative	150	m ²	
Point de fusion	0,3 - 1,5	g/10min	DIN EN ISO 1133
Résistance à la traction longitudinale	>/=14	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Force de traction longitudinale	>/=39	N	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversale	>/=12	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Force de traction transversale	>/=33	N	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture longitudinal	>/=200	%	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal	>/=250	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop	>/=1,0	g/µm	ASTM D 1709-75
Coefficient de la friction	0,20 - 0,60	-	DIN 53375

Remarque

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité.

Tolérances : +/- 5 %